

Nouvelle-Terrassenplatte
Platte aus Beton nach DIN EN 1339

Eigenschaft	Anforderung / Anmerkung			
	60 x 30 x 5,5	---	---	---
Ausführung	2-schichtig ≥ 4 mm			
Nennmaße und zulässige Abweichungen L X B X D	Klasse 2, Kennzeichnung R (zul. Abweichungen ± 2 mm)			
Nennmaße (Herstellermaße) und zulässige Abweichungen (mm) Gesamtlänge	599 \pm 2	---	---	---
Gesamtbreite	299 \pm 2	---	---	---
Dicke	55 \pm 2	---	---	---
Format (cm)	60 x 30 x 5,5	---	---	---
empfohlene Rastermaße (mm)	604 x 304	---	---	---
falls Fase, Mikrofase	ca. 2/1	---	---	---
Abstandshalter	bis ca. 4/5 der Steinhöhe			
Konizität	planmäßig keine, max. 0,5 mm pro Seite			
Oberseite	planmäßig eben			
Unterseite	planmäßig eben			
Seitenflächen	planmäßig eben			
Farben	Gem. gültiger Preisliste			
max. Differenz der Diagonalen	Klasse 2, Kennzeichnung K (zul. Abweichungen ± 3 mm)			
Oberflächenverarbeitung (nur Oberseite)	Gecurt + Duplex-Oberflächenveredelung (werkseitige Versiegelung)			
Witterungswiderstand	Klasse 3, Kennzeichnung D, Masseverlust $\leq 1,0$ kg/m ²			
Biegezugfestigkeit	Klasse 3, Kennzeichnung U (charakt. Biegezugfestigkeit 5,0 MPa)			
Abriebwiderstand	Klasse 4, Kennzeichnung H (≤ 23 mm)			
Bruchlast	Klassennummer 45 , Kennzeichnung 4			
<p>¹⁾Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Platten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).</p>				
<p>Besondere Hinweise:</p> <p>Die zugesicherten Eigenschaften wie Biegezugfestigkeit, Abrieb- und Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.</p> <p>Ausblühungen können gelegentlich auftreten, sie beeinträchtigen aber nicht die Gebrauchstauglichkeit. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur sowie der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.</p> <p>Einsatzbereiche: Das oben näher bezeichnete Produkt ist für begehbare Bereiche im Innen- und Außenbereich geeignet.</p> <p>Unsere Produkte und Produktionsverfahren unterliegen der Fremdüberwachung durch den Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V.</p>				
<p>REKERS Betonwerk GmbH & Co. KG Portlandstr. 15 • 48480 Spelle • Tel. 05977/71-0 • Fax 05977/71-190</p>				
Stand: 06/2016				